

K2 FILO PIANA MONTAŻOWA PISTOLETOWA 750ml



Wielosezonowa, niskoprężna
Indeks produktu: B510
Kod kreskowy: 5906534021120

Dane techniczne

Pojemność: 750 ml
Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

Piana montażowa K2 FILO® to niskoprężna, wielosezonowa piana pistoletowa o szerokim wachlarzu zastosowań. Innowacyjna formuła z K2NANOTECH® zapewnia wysoki stopień przyczepności do PVC, aluminium, drewna, styropianu, stali, betonu, gipsu, kamienia itp.

Doskonale sprawdza się przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wygłuszaniu i uzupełniania pustych przestrzeni podczas montażu parapetów, schodów, przepustów rurowych i kablowych, brodzików, skrzynek podtynkowych itp.

Piana niskoprężna K2 FILO® posiada opinie ITB i jest oznaczona znakiem budowlanym "B".

Dzięki swoim innowacyjnym właściwościom piana pistoletowa K2 FILO® została wyróżniona srebrnym medalem na targach Innowacji i Wynalazków iENA w Norymberdze.

iENA SILVER
MEDAL
International Trade Fair
Nuremberg, Germany

Właściwości:

- niska rozprężność – przyrost piany na poziomie 48,5%
- bardzo dobra izolacja termiczna (λ) 0,036 [W/mK]
- wielosezonowa - szeroki zakres temp. pracy -10 / +30 [°C]
- doskonała przyczepność do PVC, aluminium, drewna, styropianu, staliu, betonu, gipsu, kamienia itp.
- jednolita struktura – większa odporność na odkształcenia
- dobra wytrzymałość na ściskanie
- po utwardzeniu pianka może być cięta, przycinana, szlifowana i malowana

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pozycji pionowej (zaworem do góry), w suchym miejscu o temperaturze od +5°C do +30°C. Data przydatności na dnie opakowania.

 23	Inter-Global Sp. z o. o. Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wlkp., Poland +48 62 737 47 47	
	Piana pistoletowa wielosezonowa K2 FILO ITB-KOT-2023/2560 wydanie 1 KDWU nr 1/2023	
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań		Deklarowane właściwości użytkowe
Przyrost wysokości piany w szczelinie (stopień ekspansji) %		48,5 ± 10%
Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu, kPa		≥ 20
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, kPa		≥ 60
Wytrzymałość na ścinanie, kPa		≥ 35
Przyczepność piany, kPa, aplikowanej w temp. -10°C, do podłoża z betonu, drewna, metalu i PVC-U		≥ 50
Przyczepność piany, kPa, aplikowanej w temp. +30°C, do podłoża z betonu, drewna, metalu i PVC-U		≥ 50
Nasiąkliwość po 24 h w wodzie przy częściowym zanurzeniu, kg/m ²		≤ 1,0
Stabilność wymiarowa, po 24 h w temp. +40°C i wilgotności względnej 95%, %, w kierunku: • długości i szerokości • grubości (kierunek wzrostu piany)		
		± 5
		± 9

Większa odporność na odkształcenia i lepsze parametry termiczne, dzięki zwartej konsystencji (bez pęcherzy powietrza) wynikającej z niskoprężności i dłuższego czasu utwardzania



K2 FILO

✓ czas utwardzania
~ 40 min



TYPOWA PIANA NISKOPRĘŻNA

✗ czas utwardzania
~ 20-30 min



Piana NISKOPRĘŻNA nie tylko z nazwy

Niski przyrost piany w stosunku do typowych pian niskoprężnych.



TYPOWA PIANA NISKOPRĘŻNA

✗ przyrost piany
60-90%

K2 FILO

✓ przyrost piany
48,5%

Film

<https://www.youtube.com/watch?v=WFnDLUGr7jE>

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/266967601?rel=0&startSlide=1